# Sikaflex ®-552

## Конструкционный клей, не требующий грунтовки

Технические характеристики продукта

технические характеристики продукта		
Химическая основа	Однокомпонентный полиуретановый гибрид	
Цвет (CQP <sup>1)</sup> 001-1)	Белый, черный	
Тип отвердения	Под воздействием атмосферной влаги	
Плотность (неотвержденный) (CQP 006-4)	ок. 1,45 кг/л	
Стабильность (характеристика текучести)	хорошая	
Температура нанесения	+5+35°C	
Время потери липучести <sup>2)</sup> (CQP 019-1)	ок. 40 мин.	
Скорость отвердения*(CQP 049-1)	См. диаграмму 1	
Усадка (CQP 014-1)	ок. 2%	
Твердость по Шору A (CQP 023-1/ISO-868)	ок. 50	
Прочность на растяжение (CQP 036-1/ISO-37)	ок. 3 Н/мм²	
Удлинение при разрыве (CQP 036-1/ISO-37)	ок. 300%	
Сопротивление распространению надрыва	ок. 15 Н/мм	
(CQP 045-1/ISO-34)		
Прочность на срез (CQP 046-1/ISO-4587)	ок. 2,0 Н/мм²	
Модуль сдвига G (CQP 081-1)	ок. 0,7 Н/мм²	
Температура стеклования (CQP 509-1/ISO-	Минус 60°С	
4663)	INIMHYC OU C	
Эксплуатационная температура (CQP 513-1)		
Продолжительно	- 50°C до +90°C	
Кратковременно, в течение 4 часов	+140°C	
Кратковременно, в течение 1 часа	+150°C	
Объемное сопротивление (CQP 079-2/ASTM	ок. 3x10 <sup>11</sup> Ω см	
D 257-99)	ON. OATO 12 GIVI	
Срок хранения, при t<25°C (CQP 016-1)		
Ведро/бочка	6 месяцев	
Картридж/600мл мягкая упаковка	9 месяцев	

<sup>1)</sup> Corporate Quality Procedure. 2)23°C / 50% относительной влажности

### Описание

Sikaflex®-552 высококачественный эластичный однокомпонентный конструкционный клей на основе гибрида полиуретана. Отверждается под воздействием атмосферной влаги до состояния прочного эластомера. Sikaflex®-552 производится в соответствии С системой обеспечения качества 9001/14001 и соответствующими прикладными программами.

### Преимущества продукта

- однокомпонентный состав
- устойчив к воздействию
   уФ-излучения и неблагоприятных погодных факторов;

имеет хорошую адгезию к широкому спектру поверхностей без их специальной подготовки (применения грунтовки);
 эластичен;
 высокая устойчивость к

- динамическим нагрузкам;
  подлежит последующему окрашиванию;
- практически без запаха;стоек в коррозионном отношении;
- обладает высоким удельным сопротивлением;
   не содержит летучих веществ и растворителей;
   не содержит силикона и поливинилхлорида.

### Область применения

Sikaflex®-552 предназначен для конструкционных соединений, которые подвержены динамическим нагрузкам. Среди материалов, которые может склеивать Sikaflex®-552. металлы, в т.ч. загрунтованные и окрашенные (двухкомпонентными составами), керамические поверхности и пластики. Перед применением клея прозрачных типах пластиков или поверхностях, которые склонны к растрескиванию, следует проконсультироваться ведущими проект специалистами. предназначен Продукт только профессионального ДЛЯ использования ОПЫТНЫМ персоналом. Перед рекомендуется применением провести тесты на адгезию и совместимость к склеиваемым поверхностям.



### Механизм отверждения

Sikaflex®-552 Отверждение происходит под воздействием атмосферной влаги.

При низкой температуре содержание влаги в воздухе снижается, приводит что замедлению процесса (см. диаграмму)




Диаграмма 1. Отверждение Sikaflex®-552

### Химическая стойкость

Sikaflex®-552 стоек к обычной. морской, моющим средствам на водном растворе, слабым кислотным. Условно стоек к топливным жидкостям, маслам, минеральным растительным животным И жирам и маслам. Не стоек к органическим кислотам,

концентрированным спирту. минеральным кислотным шелочным растворам И растворителям. Данная носит информация исключительно

ознакомительный характер. Рекомендации по особенностям применения в тех или иных конкретных случаях выдается по дополнительному запросу.

### Метод нанесения

Подготовка поверхности

должна быть Поверхность чистой и сухой. Следует удалить пыль, все пятна жира, масла. Выбор способа предварительной склеиваемых подготовки поверхностей производится на основании соответствующей таблицы. Дополнительные рекомендации по особенностям поверхностей обработки конкретного проекта рамках Служба технической выдает поддержки по дополнительному запросу.

### Нанесение

Для материала в картриджах: проколоть защитную мембрану. При использовании Sikaflex®упаковке: 552 R мягкой разместить «колбасу» В пистолете-аппликаторе И срезать проволочный зажим. Успешная переработка материала производится С применением ручных, аккумуляторных или пневматических пистолетоваппликаторов. а также экструдерных установок.

В наконечнике произвести вырез нужной формы и размера. Для обеспечения необходимой толщины клеевого слоя рекомендуется нанесение кпеевой попоской массы треугольного сечения (см. рисунок):



Рекомендации выбору соответствующей насосной можно получить системы службе системного инжиниринга компании Зика.

Внешняя разделка шва

Внешняя разделка шва производится в рамках времени потери липучести. Разделка рекомендуется производить с применением состава на водной основе для выравнивания внешней поверхности полиуретановых клеев герметиков Sika Tooling Agent N. применением хироап средств необходимо проведение соответствующих тестов.

Очистка Неотвержденный Sikaflex®-552 удаляется С поверхностей инструмента и оборудования при средства помощи Sika® Remover-208. Засохший кпей снимается только механическим способом.

В случае попадания материала кожу ИХ следует рук немедленно очистить с помощью салфеток Sika® Handclean Towel или других пригодных средств очистки рук и воды. Не следует пользоваться растворителями!

Окраска

Sikaflex®-552 может быть окращиен в течение времени образования поверхностной пленки. Совместимость лакокрасочными покрытиями тестируется накануне использования клея. Поскольку эластичность лакокрасочных покрытий ниже. эластичность полиуретана, на окрашенной поверхности возможно появление трещин.

### Дополнительная информация Копии следующих материалов доступны по дополнительному запросу:

- Лист Безопасности Продукта
- Таблица предварительной подготовки поверхностей.
- Руководство по применению материалов линейки Sikaflex.

#### **Упаковка**

Картридж	300 мл
Мягкая упаковка	400/600мл
Ведро	23л
Бочка	195л

### Основание для предоставленных данных

Все технические параметры, приведенные В данном документе, основаны результатах лабораторных тестов. Реальные их значения при замере могут отличаться по независящим от нас причинам.

#### Важные заметки

Для получения более детальной информации по использованию, транспортировке, хранению и утилизации данного продукта следует обращаться Сертификату Безопасности Продукта, который содержит физические, токсикологические, экологические и другие важные данные.

### Юридические заметки

Информация летальные рекомендации касательно нанесения конечного использования Sika продуктов, предоставлены добросовестно и базируются на знаниях и опыте компании Sika и действительны только в случае правильного транспортирования, хранения. нанесения и использования в соответствие с рекомендациями компании Sika. Различия материале. поверхностях И действительных условиях нанесения и применения гарантируют надлежащего товарного состояния или пригодности для определенных целей. Также не гарантируется ответственность, возникающая в случае каких либо договорных отношений, выводов полученных из этой информации, письменных рекомендаций или других предоставленных из источников информации. Пользователь продукта должен самостоятельно протестировать продукт на пригодность требуемого применения. оставляет за собой право изменять свойства продуктов. Права собственности третьей стороны должны собпюлены. Bce заказы принимаются в соответствие с существующими условиями по продаже и доставке товаров. Пользователь должен всегда руководствоваться последними Технических изланиями Продукта Описаний для используемого продукта, могут быть которые предоставлены по запросу.

ООО «СТЭК-М» Официальный представитель Sika 196084, Санкт-Петербург, Малая Митрофаньевская ул., 4 т/ф +7-812-335 6930

E-mail: info@sika.spb.ru www.stec-m.com www.sika.spb.ru





