

Sika® Primer –290 DC

Праймер для дерева

Технические данные

Химический состав	растворитель с содержанием полиуретана
Цвет	Прозрачный, с желтоватым оттенком
Плотность (по DIN 51757)	Около 1,0 кг/л
Вязкость	Около 35 мПас
Содержание твердого вещества	около 34%
Температура вспышки (DIN 51755)	– 4°C
Время высыхания (23°C / 50% отн. вл.)	от 30 минут до 24 часов
Условия хранения	хранить в прохладном сухом месте
Срок хранения	12 месяцев, при t < 25°C в невскрытых упаковках

Описание

Sika® Primer –290 DC – это прозрачная светло-желтая жидкость низкой вязкости, которая высыхает под воздействием атмосферной влаги. Предназначена для грунтовки деревянных реек перед нанесением герметика Sikaflex®–290 DC.

Область применения

Sika® Primer –290 DC разработан для применения на древесине следующих сортов: тик, красное дерево, дуб, сосна, лиственница, пробковое дерево и других пород.

В некоторых случаях может использоваться при работе со стекловолокном.

Способ нанесения

Деревянные палубные рейки должны быть чистыми и сухими. Следует удалить пыль, грязь и следы масел. Грунтовку следует наносить аккуратно, очень тонким слоем при помощи чистой кисти. Загрунтованные поверхности следует оставить для высыхания минимум на 30 минут перед нанесением герметика или клея серии Sikaflex®.

Внимание

Грунтовка наносится только один раз. В случае непредвиденной задержки между грунтованием и нанесением герметика, спрячьте загрунтованные планки в надежном месте, чтобы к ним не прилипла пыль и грязь. Однако, нельзя оставлять загрунтованные планки более, чем на 24 часа.

- Расход грунтовки от 100 до 200 г/м² (ориентировочно).
- Температура при нанесении не должна превышать +30°C.

Плотно закройте банку сразу после работы.

Не применяйте грунтовку, которая начала густеть.

Замечание

Все наши рекомендации по применению данного продукта, данные в устной или письменной форме потребителю или пользователю, даются добросовестно и основаны на опыте и современном состоянии научных знаний и практического опыта. Однако, такие рекомендации даются без гарантий и не влекут за собой никаких дополнительных контрактных обязательств, выходящих за рамки контракта. Заказчик сам должен удостовериться, что наши продукты подходят для его целей, а также обеспечить отсутствие нарушений прав собственности третьих сторон. Все заказы принимаются в соответствии с общими правилами предпринимательства. За подробной технической информацией и рекомендациями по конкретному применению, пожалуйста, обращайтесь в наш Промышленный отдел.

«СТЭК-М»

Официальный представитель Sika
Санкт-Петербург, М. Митрофаньевская ул., 4

Тел./ факс:(812) 335-6930

E-mail: info@sika.spb.ru

www.stec-m.com www.sika.spb.ru